

# KOTO

## Denominación

Científica: *Pterygota bequaertii* De Wild

Española: Koto. Pterigota.

## Procedencia



## Descripción de la madera

- Albura y duramen: blanco cremoso a blanco amarillento.
- Fibra: Recta, con frecuencia ligeramente entrelazada
- Grano: Medio a basto


## Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad 600 kg/m<sup>3</sup>. Madera de semiligera a pesada
- Estabilidad dimensional
  - Coeficiente de contracción volumétrico 0,52 % madera nerviosa a muy nerviosa
  - Relación entre contracciones 2,2% con bastante tendencia a atear



- Dureza (Chaláis-Meudon) 2,3 madera semiblanda

## Propiedades mecánicas



Resistencia a flexión estática 1.000 kg/cm<sup>3</sup>  
Módulo de elasticidad 100.000 kg/cm<sup>3</sup>



Resistencia a la compresión 525 kg/cm<sup>3</sup>



Resistencia a la tracción paralela 900 kg/cm<sup>3</sup>



**Durabilidad:** Sensible

**Impregnabilidad:** Impregnable

## Mecanización

- Aserrado: Sin problemas.
- Secado: Velocidad media. Riesgos elevados de deformaciones por atejado y de aparición de fendas.
- Cepillado: Sin problemas salvo los clásicos de repelo en piezas con fibra entrelazada.
- Encolado: Sin dificultades.
- Clavado y atornillado: Sin dificultades.
- Acabado: Sin dificultades.

## Aplicaciones

Muebles de interior  
Carpintería de interior, puertas, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos.  
Tablero contrachapado.